

## Collezione R+EVOLUTION DesignTaleStudio by Ceramiche Refin

### Rivestimenti in pasta bianca

**Formato:** 30,5x91,5 cm (12"x36") Rettificati

**Colori:** White(bianco), Blue(azzurro), Orange(arancione), Pink(rosa), Purple(viola)

**Decori:** 11 decori multicolor

**Spessore:** 12 mm

### Pavimento in grès porcellanato

**Formato:** 30,5x30,5 cm (12"x12") Rettificato

**Colore:** White (bianco)

**Spessore:** 8,6mm

### Pezzi speciali

Raccordo jolly 1,5x30,5 cm (0,6"x12") – Angolo jolly 1,5x1,5 cm (0,6"x0,6")

Terminale 3x30,5 cm (1,2"x12") - Terminale angolare 3x2 cm (1,2"x0,9")

### Rivestimento in pasta bianca - White body wall tiles - Revêtements en pâte blanche

caratteristiche tecniche	technical features	caracteristiques techniques	norme standards normes	valore prescritto values required valeur prescrite	valore REVOLUTION REVOLUTION values valeur REVOLUTION
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Length and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Dimension des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ≥ 95%	± 0,3 % ± 5 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 % ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In Accordance - Conforme
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm <sup>2</sup>	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm <sup>2</sup>	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In Accordance - Conforme
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible	Conforme - In Accordance - Conforme
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Résistance aux craquelures	EN ISO 10545-11	Richiesta Requested - Exigée	Conforme - In Accordance - Conforme
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In Accordance - Conforme
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 ≥ Class 3 - ≥ Class 3	Classe 5 - Class 5 - Class 5

### Pavimenti in grès porcellanato - Porcelain floor tiles - Sols grès cerame

caratteristiche tecniche	technical features	caracteristiques techniques	norme standards normes	valore prescritto values required valeur prescrite	valore REVOLUTION REVOLUTION values valeur REVOLUTION
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Length and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Dimension des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ≥ 95%	± 0,3 % ± 5 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 % ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	EN ISO 10545-3	≥ 0,5%	Conforme - In accordance - Conforme
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm <sup>2</sup>	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm <sup>2</sup>	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance - Conforme
PEI e resistenza all'abrasione profonda: test	PEI and deep abrasion resistance: test	PEI et résistance à l'abrasion profonde: essai	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class Indiquer la classe	PEI V
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible	Conforme - In accordance - Conforme
Resistenza al gelo	Frost resistance	Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Richiesta Requested - Exigée	Conforme - In accordance - Conforme
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Conforme
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 ≥ Class 3 - ≥ Class 3	Classe 5 - Class 5 - Class 5
Resistenza allo scivolamento	Slip resistance	Résistance au glissement	ASTM C 1028	WET ≥ 60 DRY ≥ 70	≥ 60 ≥ 70